

FICHA TECNICA DE LA PELICULA LUCKY B/N ISO-400

Lucky Nueva generacion SHD400 es una película pancromática en blanco y negro de alta calidad y alta velocidad,

ideal para condiciones de poca luz y fotografía en movimiento.

Este producto ofrece alta claridad, amplia latitud de exposición y excelente resolución.

Utiliza una nueva base de película con propiedades físicas y mecánicas mejoradas, que mejora la planitud y las características anticurvado para para satisfacer las necesidades de almacenamiento a largo plazo y diversos requisitos de procesamiento.

Instrucciones para el proceso de Revelado:

Debe realizarse en completa oscuridad. - Revelador recomendado: D-76 - A 20 °C, revele durante 9 minutos con agitación continua durante 10 segundos, seguido de agitación intermitente (intervalos de 1 minuto). -

Para otras temperaturas, consulte la tabla a continuación:

Temperature (°C) | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| Time (min)

| 11 | 10 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 |

Procesamiento forzado**: Se puede extender el tiempo de revelado con **D-76** para el procesamiento forzado (a 20 °C)

Fijador recomendado: F-5. A **20 °C, fijar durante 5-10 minutos.

*Ajuste de contraste**: La velocidad de agitación afecta el contraste; una agitación más rápida lo aumenta.

Precauciones

Almacenar a ≤ 21 °C y ≤ 65 % de humedad relativa. Proteger de materiales radiactivos y gases nocivos (sulfuro de hidrógeno, amoníaco, etc).

Aclimatación: Si se almacena a bajas temperaturas, deje que la película se caliente a temperatura ambiente durante 1-2 horas antes de abrirla para evitar la condensación de humedad.

Cargue y descargue la película en un área sombreada, evitando la luz solar directa.

El fabricante cuenta con las certificaciones **ISO 9001 (Gestión de Calidad)** e **ISO 14001

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN ARGENTINA: CENTRO MAYORISTA FOTOGRAFIA SA



